



Technical Data

エポキシ樹脂用硬化剤

明和化成のエポキシ樹脂用硬化剤はお客様の使用用途に応じ、汎用グレードから特殊グレードと多種多様のグレードを開発しています。

項目 製品名	軟化点 (°C)	ICI粘度 (Pa·s/150°C)	OH当量 (g/eq)	備考
HF-1M	82~86	0.15~0.25	104~108	汎用タイプ
HF-3M	94~98	0.9~1.2	105~109	汎用タイプ
HF-4M	100~104	0.9~1.2	105~109	汎用タイプ
H-4	67~75	0.03~0.08	103~107	汎用低粘度
DL-92	88~92	0.15~0.35	105~109	高耐熱性ダイマーレス
MEH-7800シリーズ	61~89	0.065~0.850	173~177	高密着、低吸水性
MEH-7500	107~113	0.73~1.03	95~99	高耐熱性
MEH-7851シリーズ	64~85	0.04~0.44	201~220	ハロゲンフリー難燃タイプ 高密着、低吸水性

記載数値は保証値ではありません。

2007. 8

MEIWA PLASTIC INDUSTRIES, LTD.

明和化成株式会社

〒755-0067 山口県宇部市大字小串1988番地の20

TEL 0836-22-9218 FAX 0836-29-0102

ホームページ <http://www.meiwakasei.co.jp>