



# Technical Data

## フトレジスト用ベース樹脂

明和化成のフトレジスト用ベース樹脂ノボラックはお客様のニーズに合わせた製品づくりを行っております。また記載グレード以外もオーダーメイド対応しております。

項目 m/p比	分子量 (-)	DR (Å/s)	Fe,Na (ppb)	備考
80/20	2400~2900	3400~4600	0~300	
〃	3900~4600	1700~2300	0~300	
50/50	4700~5200	630~770	0~300	
〃	12000~16000	130~170	0~300	
〃	17000~22000	85~115	0~300	
40/60	3100~3800	950~1250	0~300	
〃	5300~6400	280~380	0~300	
〃	3700~4500	680~920	0~500	低ダイマータイプ
〃	4700~5700	340~460	0~500	低ダイマータイプ

記載数値は保証値ではありません。

2007. 8

MEIWA PLASTIC INDUSTRIES, LTD.

明和化成株式会社

〒755-0067 山口県宇部市大字小串1988番地の20

TEL 0836-22-9218 FAX 0836-29-0102

ホームページ <http://www.meiwakasei.co.jp>