



# Technical Data

## 砥石用レジン(液状)

明和化成の砥石用レジンはお客様の使用用途に応じ多種多様のグレードを開発しています

### 液状レジン

項目 製品名	粘度 mPa·s (cP)	ゲル化 (min/150°C)	不揮発分 (%)	備考
MWR-102G	100~200	7.5~10.5	59~66	低粘度・作業性良
MWR-201	400~650	7.5~10.5	65~75	高粘度・作業性良
MWR-202L	210~270	5.0~8.0	63~73	中粘度・作業性良
MWR-204	100~200	4.5~6.5	66~74	低粘度・作業性良
MWR-204改	500~600	4.5~6.5	66~74	高粘度・作業性良
MWR-206F	250~300	5.5~7.5	70~78	低粘度・速乾性
MWR-332	250~350	6.0~8.0	68~75	中粘度・遅乾性
MWR-1223	250~450	5.0~8.0	70~75	中粘度・作業性良
MWR-2205	450~550	6.5~8.5	60~75	中粘度・速乾性
MWR-60改	450~550	3.0~6.0	58~63	水溶性

記載数値は保証値ではありません。

2007. 8

MEIWA PLASTIC INDUSTRIES, LTD.

明和化成株式会社

〒755-0067 山口県宇部市大字小串1988番地の20

TEL 0836-22-9218 FAX 0836-29-0102

ホームページ <http://www.meiwakasei.co.jp>